



不動印 FC-SS

No.5310-07

耐酸性、耐浸透性、及び耐水性に優れるセメント系耐酸キャストブルです。
低吸水率の特徴があり、広範囲の煙突・煙道内部ライニング材として使用されます。

■ 製品性能表（吹き付け性能値）

最高使用温度	°C	400
施工所要量	kg/m ³	2000
配合水量	%	ノズル混合
線変化率 %	110°C	-0.1
	300°C	-0.2
曲げ強さ MPa	110°C	10.0
	300°C	7.0
圧縮強さ MPa	110°C	70
	300°C	55
熱伝導率 W/(m·K)	110°C	0.76
	250°C	0.78
化学成分 %	Al ₂ O ₃	13
	SiO ₂	56
施工方法	乾式吹付け	

MPa=10.1972kgf/cm² W/(m·K)=0.86kcal/mhr°C

注：記載数値は代表値で示しています。

施工条件等により性能値は変わるものであり、保証値となるものではありません。

施工所要量には、施工ロスは含まれていません。

東興ジオテック株式会社

広島工場 〒739-0146 東広島市八本松飯田9丁目10-1

TEL 082(428)0003