



不動印 L-1000

No.3510-09

パーライト・バーミキュライト質の断熱性の最も優れた超軽量キャストブル耐火物です。
熱伝導率が小さく、各種工業炉のバックアップ用断熱材として優れた特性があります。

■ 製品性能表

最高使用温度	°C	1000
施工所要量	kg/m ³	400
配合水量	%	140~160
線変化率 %	110°C	-0.5
	800°C	-1.5
曲げ強さ MPa	110°C	0.2
	800°C	0.1
圧縮強さ MPa	110°C	0.3
	800°C	0.2
熱伝導率 W/(m·K)	500°C	0.12
	750°C	0.14
施工方法	こて塗り	

MPa=10.1972kgf/cm² W/(m·K)=0.86kcal/mhr°C

注：記載数値は代表値で示しています。

施工条件等により性能値は変わるものであり、保証値となるものではありません。

施工所要量には、施工ロスは含まれていません。

東興ジオテック株式会社

広島工場 〒739-0146 東広島市八本松飯田9丁目10-1

TEL 082(428)0003