



# 不動印 P-150 施工要領書

## 1. 製品概要

○製品 P-150 30kg/缶 又は 15kg/缶

ペースト状の気硬性耐火モルタルであり、各種レンガの目地材として使用されます。  
凍結する環境（常時氷点下）および40℃以上の高温環境では使用を控えて下さい。

## 2. 開封時の注意事項

缶の蓋を開封した際、上部に液層が溜まっていることがあります。

液層は除去せずに、内容物の全体をハンドミキサーで攪拌してから使用して下さい。

別の容器に内容物を全部移してから攪拌しても差し支えありません。

## 3. 軟度の調整

混練物を軟らかくしたい場合は、水を添加して全体を十分に混練してから使用して下さい。

※水は清水を使用して下さい。

※水を加え過ぎると接着時間が短くなります。

## 4. 塗り込み施工

混練物を適宜容器に移し、コテを使ってレンガの表面に均一に塗りつけます。

※空気に触れると徐々に硬くなりますので、施工状況に適した量を取り分け、速やかに使用して下さい。

## 5. 施工後の注意事項

雨水等で濡らさないようにして下さい。

加熱脱水で硬化する前に水に曝されると表層が流出することがあります。

## 6. 製品の保管

一旦開封したものを保管するときは蓋を十分に閉めて密閉するか、ビニール袋に移して密閉し、早めに使い切るようにして下さい。

最良の保管状態で、未開封状態での有効期間は製造後6ヶ月ですが、なるべく3ヶ月以内に使用して下さい。

保管場所は屋内のなるべく涼しい場所としてください。推奨保管温度は0℃～20℃です。

## 7. 安全上の注意

### 『注意』

混練物は強アルカリ性です。  
必ずゴム製の手袋、保護眼鏡等を着用し、混練物が皮膚や目に接触しないように作業して下さい。  
特に攪拌時は混練物が飛散しやすいので注意して下さい。

### 『応急処置』

目に入った時 : 直ちに清浄な水で洗浄した後、眼科医の診断を受けて下さい。  
皮膚に付いた時 : 多量の水と石鹼で洗い流して下さい。異常がある場合は、医師の診断を受けて下さい。  
飲み込んだ時 : 多量の水を飲ませて、吐かせて下さい。  
状況に応じ、医療措置を受けて下さい。

### 『廃棄』

廃棄する際は、使用前、使用后ともに、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

## 東興ジオテック株式会社

広島工場 〒739-0146 東広島市八本松飯田9丁目10-1 TEL 082(428)0003