

可塑状空洞充填材

エアパック工法

水に負けない
エアモルタル誕生



可塑状グラウト協会エアパック部会会員

会 社 名	住 所	電 話 番 号	F A X
《正会員》			
麻生フォームクリート(株)	〒211-0022 神奈川県川崎市中原区荻宿287番地	044-422-2061	044-411-9927
ショーボンド建設(株)	〒136-0076 東京都江東区南砂2-2-17	03-5653-8105	03-5653-8116
東興建設(株)	〒105-0014 東京都港区芝2-14-5	03-3456-8770	03-3456-8763
ケミカルグラウト(株)	〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5	03-5575-0469	03-5575-0572
(株)地巧社	〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-6	03-3352-6796	03-3352-6903
日本総合防水(株)	〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-11-10	03-5950-8212	03-5950-8215
地下防水工業(株)	〒950-0801 新潟県新潟市東区津島屋6-84	025-274-9195	025-275-8468
ライト工業(株)	〒102-8236 東京都千代田区九段北4-2-35	03-3265-2572	03-3265-0870
日特建設(株)	〒104-0061 東京都中央区銀座8-14-14	03-3542-9120	03-3542-9133
不二グラウト工業(株)	〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-17-2	03-5956-3740	03-5956-3744
《特別会員》			
(株)エルジー	〒169-0072 東京都新宿区大久保1-15-9 グローリア初穂新宿Ⅲ502号	03-3208-8505	03-3208-8509
(有)シモダ技術研究所	〒239-0825 神奈川県横須賀市南浦賀7-6	0468-43-2013	0468-44-0650
《賛助会員》			
大明化学工業(株)	〒104-0061 東京都中央区銀座2-3-2	03-3563-2491	03-3563-2498
東曹産業(株)	〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-8 九段ボンビアンビル5階	03-3265-2721	03-3265-2726
日本建設機械商事(株)	〒160-0003 東京都新宿区本塩町23番地 第2田中ビル9階	03-3226-3571	03-3226-3655

会員名

想いを築く。心に響く。

TCG
高松37213371778-7

と
TokoGeotech

東興ジオテック株式会社



〒104-0061 東京都中央区銀座7-12-7
TEL 03-3456-8751 FAX 03-3456-8752
<https://www.toko-geo.co.jp/>

可塑状グラウト協会・エアパック部会

〒169-0072 東京都新宿区大久保1-15-9
グローリア初穂新宿Ⅲ502号(株)エルジー内
TEL 03-3208-8507 FAX 03-3208-8509

水を恐れない『エアバック工法』が、施工シーンを変える。

新登場のエアバック工法は、“水に弱いエアモルタル”を
“水に強いエアモルタル”に改良した画期的な工法です。
エアバック工法が施工の困難を解決し、より広いニーズにお応えします。




水に強いエアモルタル誕生!

エアモルタルはすぐれた素材ですが、水と接触するとエアと固体粒子が分離するため、グラウトとしての弱点がありました。その弱点をカバーした工法がエアバック工法です。エアと固体粒子の分離を防止することに成功し、水に強い性質をもちますから、今まで困難だった湧水箇所などでの施工が格段と向上します。



限定注入を実現!

エアバック工法は、特殊な起泡剤 (AP-1) を用いたエアモルタルに可塑剤 (AP-2) を加え、エアモルタルを瞬時に固結させて「エア」をグラウト内に封じ込めます。この時、同時に可塑状になるため、容易に限定注入ができる二液性注入工法です。



エアバックの使用材料

エアバックの使用材料の中でAP-1、AP-2の物性(性質・形状)は右表の通りです。

材料名	性質	外観	比重	PH	荷姿
AP-1 (特殊起泡剤)	特殊蛋白質	黒褐色液体	1.17	7	20kg缶又は 200kgドラム缶
AP-2 (可塑剤)	特殊アルミニウム塩	白色粉体	1.6	3.5※	25kg入袋

・AP-2は可溶性のため水溶解時には比重2.0で計算します。


※1%水溶液

施工

エアバック工法の施工は、以下の手順で行われます。

- ①A液とB液を別個に調合します。
- ②A、B両液を注入口で合流させ、得られた可塑状グラウトを空洞内に注入します。

* A液とB液の混合比は、約25：1の比例注入で行いますので、特殊ミキシングユニットと機能の異なる2台の注入ポンプを用います。



施工管理・品質管理

・瞬時に可塑状になるためコンシステンシー等の測定ができませんから、可塑状(AP-2)を加える前のフレッシュエアモルタルの品質管理を行います。

・供試体については、AP-2添加後のエアバックを採取します。試験項目は以下の3点です。

- ①空気量
- ②生比重
- ③圧縮強度試験JIS R5201 (供試体4×4×16cm)

特長

■ 固結体積減少阻止

グラウト内のエアを封じ込め水に稀釈されない性状になります。

■ 注入範囲外の逸走阻止

可塑状固結状態を維持するため、限定注入が可能になりました。

■ 固結強度の確保

材料分離がなく、均一強度が得られます。

■ 高度の安全性

環境面に配慮した安全性の高い原材料を用いています。

適用対象

1) 湧水、溜水、流動水状態の裏込め注入

・トンネルの補修、改修工事 ・新設トンネル ・深礎杭、等

2) 水に接する部分にあたる空洞充填


・河川構造物 ・港湾構造物 ・既設構造物と地盤との境界面 ・密閉された管内の充填 ・廃坑の充填、等

3) その他限定注入が要求される注入、または充填など。

エアバックの性質

■ エアバックの性状

流動状のエアモルタルにAP-2(可塑剤)を加えると、瞬時に可塑状となり、空気量は変わりません。



右側のエアバックは静止した状態ではほとんど広がり(だれ現象)がなく、固体の性質を示しています。



注入ポンプで加圧(低圧)すると、容易に流動化し液体の性質を示します。このような性質はエアバック特有のもので、可塑状グラウトといえます。

■ 溜水、注水中の注入実験

アーチ型トンネル模型で溜水、注水中の注入実験を行ってみました。



中間位置より15ℓ/分の水を注水し、下部には溜水、上部は蓋の合わせ面より漏水という状態で、エアバックを下部注水孔より注入しました。



注入したエアバックは、水中下で徐々に固結し、だれ現象もほとんど発生していません。



水に稀釈されずに固結しており、注水している水中下でもほとんどエアは流出しなかったことが確認できました。

エアバック工法

特許：第3618275号